

Edición 2
Fecha: 01/07/2013



1170

BECSA
C/ Grecia 31
12006 Castellón

08

CS/001

EN 13108-1:2009

AC11 SURF 35/50 CALIZO A

Hormigón asfáltico para carreteras y otras áreas con tráfico.

Requisitos generales y empíricos

Contenido de ligante		Bmin	4,2
Temperatura de mezcla		150	190
Granulometría (tamiz)	1	16	100
	2	11,2	95
	3	8	83
	4	5,6	67
	5	2	37
	6	0,5	17
	7	0,25	12
	8	0,063	6