



1170

BECSA  
C/ Grecia 31  
12006 Castellón

08

ALB/018

**EN 13108-1:2009**

AC16 SURF 50/70 CALIZO D

**Hormigón asfáltico para carreteras y otras áreas con tráfico.**

**Requisitos generales y empíricos**

Contenido de ligante	Bmin	4,6	
Sensibilidad al agua	ITSR	90	
Temperatura de mezcla	140	180	
Granulometría (tamiz)	1	180	100
	2	22,4	94
	3	16	70
	4	8	50
	5	2	35
	6	0,5	18
	7	0,25	13
	8	0,063	6,6
Contenido de huecos	Máximo	Vmax	6
	Mínimo	Vmin	4
Resistencia a deformación permanente	Dispositivo pequeño		
	Pendiente de la rodada	WTSair	0,07
	Profundidad de la rodada	PRDair	7