

Edición 2
Fecha: 01/07/2013



1170

BECSA
C/ Grecia 31
12006 Castellón

08

ALB/018 B

EN 13108-1:2009

AC16 SURF 50/70 CALIZO D B

Hormigón asfáltico para carreteras y otras áreas con tráfico.

Requisitos generales y empíricos

Contenido de ligante		Bmin	4,6
Temperatura de mezcla		140	180
Granulometría (tamiz)	1	180	100
	2	22,4	100
	3	16	75
	4	8	51
	5	2	35
	6	0,5	18
	7	0,25	13
	8	0,063	6,6
Contenido de huecos		Máximo	Vmax 6
		Mínimo	Vmin 4