

Edición 3
Fecha: 01/07/2013



1170

BECSA
C/ Grecia 31
12006 Castellón

08

ALM/006

EN 13108-1:2009

AC 22 BIN 35/50 CALIZO G

Hormigón asfáltico para carreteras y otras áreas con tráfico.

Requisitos generales y empíricos

Contenido de ligante	Bmin	3	
Sensibilidad al agua	ITSR	90	
Temperatura de mezcla	150	190	
Granulometría (tamiz)	1	31,5	100
	2	22,4	95
	3	16	80
	4	8	48
	5	2	24
	6	0,5	10
	7	0,25	7
	8	0,063	3,5
Contenido de huecos	Máximo	Vmax	8
	Mínimo	Vmin	6
Resistencia a deformación permanente	Dispositivo pequeño		
	Pendiente de la rodada	WTSair	0,1
	Profundidad de la rodada	PRDair	5