

Edición 2
Fecha: 01/07/2013



1170

BECSA
C/ Grecia 31
12006 Castellón

08

ALM/005

EN 13108-1:2009

AC22 BIN 35/50 CALIZO S

Hormigón asfáltico para carreteras y otras áreas con tráfico.

Requisitos generales y empíricos

Contenido de ligante		Bmin	3,8
Sensibilidad al agua		ITSR	90
Temperatura de mezcla		150	190
Granulometría (tamiz)	1	31,5	100
	2	22,4	96
	3	16	86
	4	8	58
	5	2	29
	6	0,5	13
	7	0,25	9
	8	0,063	5

Contenido de huecos	Máximo	Vmax	8
	Mínimo	Vmin	4

Resistencia a deformación permanente

Dispositivo pequeño

Pendiente de la rodada	WTSair	0,07
Profundidad de la rodada	PRDair	5