

Edición 3
Fecha: 01/07/2013



1170

BECSA
C/ Grecia 31
12006 Castellón

08

ALD/021

EN 13108-1:2009

AC32 BASE 35/50 CALIZO G MF

Hormigón asfáltico para carreteras y otras áreas con tráfico.

Requisitos generales y empíricos

Contenido de ligante	Bmin	3	
Sensibilidad al agua	ITSR	85	
Temperatura de mezcla	150	190	
Granulometría (tamiz)	1	45	100
	2	31,5	95
	3	16	71
	4	8	49
	5	2	24
	6	0,5	12
	7	0,25	9
	8	0,063	4,1
Contenido de huecos	Máximo	Vmax	10
	Mínimo	Vmin	6
Resistencia a deformación permanente	Dispositivo pequeño		
	Pendiente de la rodada	WTSair	0,07
	Profundidad de la rodada	PRDair	5