



1170

BECSA  
C/ Grecia 31  
12006 Castellón

08

ALB/008

**EN 13108-1:2009**

AC32 BASE 50/70 CALIZO G

**Hormigón asfáltico para carreteras y otras áreas con tráfico.**

**Requisitos generales y empíricos**

Contenido de ligante	Bmin	3	
Sensibilidad al agua	ITSR	90	
Temperatura de mezcla	140	180	
Granulometría (tamiz)	1	180	100
	2	22,4	93
	3	16	69
	4	8	46
	5	2	21
	6	0,5	10
	7	0,25	7
	8	0,063	3,6
Contenido de huecos	Máximo	Vmax	9
	Mínimo	Vmin	7
Resistencia a deformación permanente	Dispositivo pequeño		
	Pendiente de la rodada	WTSair	0,07
	Profundidad de la rodada	PRDair	7