

Edición 2  
Fecha: 01/07/2013



1170

BECSA  
C/ Grecia 31  
12006 Castellón

08

CS/003

**EN 13108-1:2009**

AC8 SURF 35/50 CALIZO A

**Hormigón asfáltico para carreteras y otras áreas con tráfico.**

**Requisitos generales y empíricos**

Contenido de ligante		Bmin	4,2
Temperatura de mezcla		150	190
Granulometría (tamiz)	1	16	100
	2	11,2	95
	3	8	81
	4	5,6	67
	5	2	44
	6	0,5	21
	7	0,25	14
	8	0,063	5,8