

Edición 3
Fecha: 01/07/2013



1170

BECSA
C/ Grecia 31
12006 Castellón

08

ALM/012

EN 13108-2:2009

BBTM 11 A PMB-45/80-65 CU F CEMENTO

Hormigón asfáltico para capas delgadas

Requisitos generales y empíricos

Contenido de ligante		Bmin	5
Sensibilidad al agua		ITSR	90
Temperatura de mezcla		150	170
Granulometría (tamiz)	1	16	100
	2	11,2	93
	3	8	68
	4	4	33
	5	2	25
	6	0,5	16
	7	0,063	8
Contenido de huecos		Máximo	Vmax 6
		Mínimo	Vmin 3