

Edición 2
Fecha: 01/07/2013



1170

BECSA
C/ Grecia 31
12006 Castellón

08

CS/011

EN 13108-2:2009

BBTM 11 B PMB-45/80-65 CU M Cemento

Hormigón asfáltico para capas delgadas.

Requisitos generales y empíricos

Contenido de ligante		Bmin	5
Sensibilidad al agua		ITSR	90
Temperatura de mezcla		140	160
Granulometría (tamiz)	1	16	100
	2	11,2	98
	3	8	73
	4	4	23
	5	2	17
	6	0,5	9
	7	0,063	5,6
Contenido de huecos	Máximo	Vmax	17
	Mínimo	Vmin	10